



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

Техническая спецификация оберточной бумаги.

Параметры	Единицы измерения	Марка Е			Марка Ж			
		80	90	120	80	90	120	160
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Масса	г/м²	80± $\frac{4}{5}$	90± $\frac{4}{5}$	120± $\frac{4}{5}$	80± $\frac{4}{5}$	90± $\frac{4}{5}$	120± $\frac{4}{5}$	160± $\frac{4}{5}$
Влажность, не более	%	10						
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Разрывная длина в среднем по двум направлениям, не менее	м	2200			2900	3200		2900
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
Формат рулона	мм	840 - 1260						
Предел допуска по формату	мм	±2						
Диаметр рулона	мм	1000						
Предел допуска по диаметру	мм	- 20						
Гильза	мм	76						
Упаковка	Упаковкой считаются три верхних слоя							
Число обрывов в рулоне, не более	3							