



SOLIKAMSKBUMPROM

Техническая спецификация ГАЗЕТНАЯ БУМАГА ПОВЫШЕННОЙ ПУХЛОСТИ

100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

Наименование показателей		Единицы измерения	Значение
			55
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Масса		г/м²	55.0±1.5
Влажность		%	8.0±2.0
Зольность		%	1.5
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Пухлость		см³/г	мин.1.8
Толщина		мкм	100±5
Шероховатость		мкм	3.8±0.2
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Белизна		%	59.0±1.0
Непрозрачность		%	96.0±1.0
Доминирующая длина волны		нм	572.0±1.0
Оттенок по CIE	L	безразмерные	82.5
	a		-0.9
	b		2.5
	ΔE		макс. 0.7
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Индекс прочности при растяжении	машинное направление	Н м/г	мин. 45.0
Относительное удлинение	продольное направление	%	1.0±0.1
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Диаметр рулона		мм	900-1250
Допуск по диаметру рулона		мм	-20
Ширина рулона (формат)		мм	270-2500
Допуск по ширине рулона		мм	±1
Количество склеек в рулоне		макс.	1
Гильза		мм	76
Упаковка			Обёрточная бумага

Газетная бумага повышенной пухлости 55 г/м²

для высокоскоростных печатных машин

с высокими механическими показателями

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

