



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

# Техническая спецификация ИНТЕРЛАЙНЕР СВЕРХЛЁГКИЙ

100% первичное волокно из древесины

*В гармонии с природой*

Наименование показателей	Ед. Изм.	Значение			
		55	60	65	70
<b>ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Масса	г/м <sup>2</sup>	55.0±2.0	60.0±2.0	65.0±2.0	70.0±2.0
Влажность	%	8.0±2.0			
<b>СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Пухлость	см <sup>3</sup> /г	1.8-2.0			
Толщина	мкм	100±4	110±4	115±4	125±4
<b>ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Оттенок по CIE коричневый	L	без- размерные	70±4.0		
	a		3.0±1.0		
	b		14.0±1.0		
Оттенок по CIE жёлто-коричневый	L	без- размерные	70±4.0		
	a		4.0±1.0		
	b		22.0±1.0		
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Прочность на разрыв	машинное направление	кН/м	мин. 2.7		
Сопротивление продавливанию		кПа	мин. 90		
<b>ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Диаметр рулона		мм	900-1250		
Допуск по диаметру рулона		мм	+20/-50		
Ширина рулона (формат)		мм	350-2500		
Допуск по ширине рулона		мм	±2		
Количество склеек в рулоне		шт	максимум 2		
Гильза		мм	76/100		
Упаковка			Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага		

Сверхлёгкая бумага 55-70 г/м<sup>2</sup>  
 С высокими механическими показателями  
 Для средних слоёв многослойного гофрокартона и других видов упаковки  
 100% биоразлагаемая  
 100% компостируемая  
 100% перерабатываемая

