



СОЛИКАМСКБУМПРОМ

Техническая спецификация ИНТЕРЛАЙНЕР УЛЬТРАЛЁГКИЙ

100% первичное волокно из древесины

В гармонии с природой

Наименование показателей	Ед. Изм.	Значение					
		40	42	45	48,8	50	52
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Масса	г/м ²	40.0±1.5	42.0±1.5	45.0±1.5	48.8±1.5	50.0±1.5	52.0±1.5
Влажность	%	8.0±2.0					
СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Пухлость	см ³ /г	1.8-2.0					
Толщина	мкм	78±4	80±4	85±4	90±4	92±4	95±4
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Оттенок по CIE коричневый	L	без- размерные	70±4.0				
	a		3.0±1.0				
	b		14.0±1.0				
Оттенок по CIE жёлто-коричневый	L	без- размерные	70±4.0				
	a		4.0±1.0				
	b		22.0±1.0				
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Прочность на разрыв	машинное направление	кН/м	мин. 2.5				
Сопротивление продавливанию		кПа	мин. 80				
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
Диаметр рулона		мм	900-1250				
Допуск по диаметру рулона		мм	+20/-50				
Ширина рулона (формат)		мм	350-2500				
Допуск по ширине рулона		мм	±2				
Количество склеек в рулоне		шт	максимум 2				
Гильза		мм	76/100				
Упаковка			Обёрточная бумага Ламинированная обёрточная бумага				

Ультралёгкая бумага 40-52 г/м²

С высокими механическими показателями

Для средних слоёв многослойного гофрокартона и других видов упаковки

100% биоразлагаемая

100% компостируемая

100% перерабатываемая

